ARスポンジ

（新商品 エーテル系 ウレタンスポンジ）

TRスポンジ(エステル系PU)のネックであった加水分解を克服！

耐湿熱・耐候性・耐衝撃性に優れた素材です。

ARスポンジ(エーテル系PU)と他素材のスポンジとの特性比較イメージ

特性	ARｽﾎﾟﾝｼﾞ エｰﾃﾙ系PU	ｴｽﾃﾙ系PU	EPDM	CR	NBR
耐湿性	5	2	4	3	1
耐油性	2	4	1	3	5
耐候性 (紫外線を除く)	3	2	5	4	1
可撓性	5	2	4	3	1
耐衝撃性	5	2	4	3	1
耐摩耗性	3	5	1	4	2

規格品・型式

AR4010H → AR40　10　H

品番　厚み(㎜)　色調

厚み：定板より1㎜単位で漉くことが可能です。
定板：25㎜×500㎜×1000㎜

規格品・物性値

品番	硬度 JIS-A (目安)	硬度 ｱｽｶｰC (目安)	重量 g/㎤	抗張力 MPa	最大伸度 %	摩耗指数 mg
AR40	25	45	0.35	1.3	310	740

各項目の数値は代表値であり、保証値ではありません。

ご要望・用途に合わせた 硬度・密度にて製作可能な製品となります。
その場合、硬度・密度・寸法により 必要ロット数が異なります。
詳しくは、弊社 営業スタッフまで お気軽に ご相談下さい。

総合接着・樹脂加工
ポバール興業株式会社
https://www.poval.co.jp/
本社・本社工場
〒453-0858 名古屋市中村区野田町中深30番地
TEL 052-411-1050　FAX 052-419-1040